

Rifajnerska se drvenjača proizvodi po postupku firme Metso Paper Oy (bivši Sunds Defibrator AB), kao nebjeljna 'fleš-draj' ( 88% sušena sa pahuljicama) RMP, bjeline (R457) 40-50% ISO ili kao izbjeljena na 56% ISO.

Gotov proizvod se balira u bale dimenzija 670x870x550, umotane u papir i vezane s dvije pocinčane žice. Težina pojedinačne bale iznosi cca. 175 kg.

Sirovina: 100% crnogorica, pretežno jelovina (abies alba)

RMP drvenjača je podesna za proizvodnju kartona.

Stupanj mljevenja: 200-250 ml CSF odnosno 45-50° SR

Drvenjača se može dobiti i kao izbjeljena vodikovim peroksidom, po narudžbi, bjeljine 56% ISO.

Drvenjača ne sadrži klorne derivate, pa je prema tome TCF (Total Chlorine Free).

Sadržaj smole je vrlo nizak. Po narudžbi se može proizvesti drvenjača bez smole tj. Sadržaj smole < 5 ppm

Svojstva papira:

Dužina kidanja: 1300 - 1800 m  
Indeks paranja: 2,50 - 3,00 mNm<sup>2</sup>/g  
Indeks probijanja: 0,6 kPam<sup>2</sup>/g  
Sadržaj šplitera: 1,5 % (prema Brecht-Hallu)  
Voluminiznost: 2,5 cm<sup>3</sup>/g

Branko Liker  
Direktor sektora proizvodnje